

## Graphics & Architectural Markets Division Product Bulletin

改訂 2019年03月13日

発行 2013年06月01日

スリーエムジャパン株式会社

グラフィックス&アーキテクチュラルマーケット事業部

### 3M™ アプリケーションテープ HA-1L、HA-2L

#### 1. 定義

3M™ アプリケーションテープ HA-1L、HA-2L は、透明タイプのアプリケーションテープです。

#### 2. 特徴

- 剥離紙付き透明アプリケーションテープです。
- スコッチカル™ フィルムおよびスコッチカル™ グラフィックフィルム等の切り文字の作成時や、印刷加工の表面保護用としての使用に適しています。
- 屋外看板、ウィンドウディスプレイ、フリートマーキングなどの貼り付け用途に適しています。
- HA-1L は、強粘着ですのでクリスタルアートフィルム（1125-324、1125F シリーズ）や表面がエンボス処理されたようなフィルムでも十分な接着力を示します。

#### 3. 製品特性

---

サイズ	HA-1L 1000 mm X 20m HA-2L 500 mm X 20m、1000 mm X 20m
コア	3 インチコア（内径 77 mm）
外観	無色透明プラスチックタイプ
厚さ	HA-1L 代表値 0.09 mm（粘着剤含む） HA-2L 代表値 0.08 mm（粘着剤含む）
粘着剤	感圧型再剥離タイプ
貼り付け温度	7～38℃（平滑面）
接着力	HA-1L 10N/25mm 幅（クリスタルアートフィルム 1125-314 上） HA-2L 10N/25mm 幅（スコッチカル™ フィルム上）

---

#### 試験方法

フィルム厚：JIS K 7130 に準ずる。

接着力：JIS Z 0237 に準ずる。

特性における数値は、原則として温度20℃・湿度65%での試験結果を基にしています。

#### 4. 保管

- 直射日光の当たらない乾燥した場所に 38°C以下で保管してください。1年間の保管が可能です。

#### 5. 備考

- 剥離紙から切り文字を剥がす際には、アプリケーションテープを下側にし、剥離紙をゆっくり引き剥がすようにしてください。
- 切り文字等に貼り付けた後は乾燥した室内に保管し、出来るだけ早くお使い下さい。湿度の高い場所に放置しますとアプリケーションテープが吸湿し、伸びて浮きやシワの原因となることがあります。
- 廃材は産業廃棄物として処理してください。

#### 6. 免責事項

- ここで用いている数値は平均的なものであり、保証値ではありませんので規格等の作成には使用できません。

#### 7. 注意事項

- この使用説明書の著作権は弊社に属します。よって、無断複製、引用等を禁じます。

本仕様および外観は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告は全て弊社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任を全て負うものとします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書に依らない限り弊社は責任を負いません。

3M、スコッチカルは、3M社の商標です。



**スリーエム ジャパン株式会社**  
グラフィックス&アーキテクチュラルマーケット事業部  
<http://www.mmm.co.jp/cg>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2019. All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター  
製品のお問い合わせはナビダイヤルで  
 **0570-012-123**  
8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます